Fiche TECHNIQUE

BARNIER ® 3120

Tissu Couché Polyéthylène

DESCRIPTION

Le 3120 est un tissu couché polyéthylène enduit d'une masse adhésive caoutchouc.

CARACTERISTIQUES

- Étanchéité et raboutage de gaines de ventilation
- Fermeture de cartons, réparations
- Jointage applications
- Repérage et identification par les couleurs
- Etanchéité de doubles vitrages
- Fermeture de containers et emballages maritimes
- Fixation et maintien de fils et cables

AVANTAGES

- Température de service de -20°C à +80°C
- Spécialement recommandé pour usage haute temperature
- S'enlève facilement après utilisation
- Enlèvement aisé
- Bon déroulement
- Bon tack initial et excellente adhérence
- Très flexible et conformable
- Bonne résistance
- Excellentes propriétés d'étanchéité

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur l'endos	2.5	N/cm	IEC 60454-2
Adhésion sur acier	4	N/cm	IEC 60454-2
Résistance à la traction	48	N/cm	IEC 60454-2
Epaisseur	0.26	mm	AFERA 5006*

Note:

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

PRÉSENTATION STANDARD

- Axe / Mandrin: Carton
- Conditionnement: Conditionnement en vrac avec feuilles intercalaires entre les couches
- Longueur du rouleau: 25 m, 50 m
- Largeur du rouleau: 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm et 100 mm.

Note:

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur la tranche, dans leur emballage d'origine, a l'abri de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe et des émanations de solvants.

La durée de vie peut varier en fonction des conditions d'utlisation et l'environnement climatique. Dans ces conditions et en climat tempéré elle devrait être au moins 24 mois suivant la date de fabrication

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.