

BARNIER[®] 2708

PVC Hochleistungsklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 2708 ist ein 0,25mm dickes Hochleistungs-, Premium-, korrosionsfreies, selbstverlöschendes, weiches PVC-Klebeband, das eine hohe Flexibilität und einen hohen Abriebwiderstand in einer hervorragenden Qualität mit der weichen PVC Seite mit hoher Kleberigkeit und Haftung eines aggressiven, nicht korrodierenden, druckempfindlichen Klebesystem auf Kautschuk-Basis in sich vereint. Es wurde als optimaler Anti-Korrosionsschutz für Rohrleitungen und Kanäle sowohl unter als auch über der Erde entwickelt dort, wo ein stabiles Produkt benötigt wird.

ANWENDUNGEN

- Korrosionsschutz von Rohren, Rohren außerhalb oder unterirdisch
- Primäre elektrische Isolierung.
- Schutz für Spleiße von Niederspannungs- und Mittelspannungskabeln.
- In der Regel für die professionellen Anforderungen von Telekommunikations- und Stromversorgungsunternehmen entwickelt.

PRODUKTVORTEILE

- Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit.
- Hohe Durchschlagfestigkeit und mechanischer Schutz.
- Ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit
- Umweltfreundliche Technologie.
- Entspricht der europäischen Richtlinie 2000/53 EG (Blei, Chrom VI, Quecksilber, Cadmium frei).
- Bietet einen höheren Spannungsdurchschlag und mechanischen Schutz als Scapa 2705.
- Dauertemperatur + 70 ° C.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Gesamtstärke	0.25	mm	CEI EN 60454
Zugfestigkeit	44	N/cm	CEI EN 60454
Bruchdehnung	200	%	CEI EN 60454
Haftung auf Stahl	1.5	N/cm	CEI EN 60454
Durchschlagsfestigkeit	40	kV/mm	CEI EN 60454
Haftung auf Träger	1.5	N/cm	CEI EN 60454
Entflammbarkeit	Selbstlöschend	-	CEI EN 60454

ANMERKUNGEN:

This will be taken from the core product for the SAP Material Group

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Schwarz
- Kern: 38 mm Scapa Marken-Pappkern
- Verpackung: Folieneinschlag mit Scapa-Etikett
- Rollenlänge: 20 und 33 Meter
- Rollenbreite: 19, 25, 38, 50 75 und 100 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten in der Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln geschützt werden. Lagertemperatur zwischen +10°C und +25°C. Das Klebeband ist innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung zu verarbeiten.

Das Klebeband sollte mit ausreichend Spannung befestigt werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten und eine Ermüdung zu vermeiden.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein. Bei der Verwendung von Scapa 2708 als Rohrleitungsschutz bitte vorher metallische Oberflächen mit einer entsprechenden Grundierung versehen. Sehr raue Oberflächen bitte vorher immer mit Scapa 30 grundieren, einer Butylgummiisolierung oder einer anderen entsprechenden Elektroisolierung.