

BARNIER® 9080P

80°C Abdeckklebeband aus Papier

BESCHREIBUNG

Barnier 9080P ist ein 125µm Halbkrepppapier überzogen mit einem aggressiven Kleber aus einer Gummi-/Harzlösung. Dieses Klebeband wird als Allzweckklebeband für Abdeckungen bis 80°C empfohlen.

ANWENDUNGEN

- Professionelle Maler und Pflaster Klebeband für den Innenbereich
- Geeignet für alle allgemeinen Anwendungen zum Verkleben, Halten, Versiegeln und Maskieren von Innenräumen mit 80 ° C (eine Stunde)
- Geeignet für Pinsel- und Sprühlufttrocknungsfarben
- Anwendung bis zu 5 Tagen

PRODUKTVORTEILE

- Saubere Entfernung bei Raumtemperatur
- Gute Farbflockenbeständigkeit
- Gute Schälhaftung
- Gute Beständigkeit gegen Wasser und chemische Mittel
- Reibungsloses und kontrolliertes Abwickeln
- Beständig gegen milde Chemikalien, Lacke, Lösungsmittel und Wasser
- Temperaturbeständigkeit: + 80 ° C (eine Stunde)

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf vorbehandeltem Stahl	2.2	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	9	%	AFERA 5004
Zugfestigkeit	35	N/cm	AFERA 5004
Gesamtstärke	120	µm	AFERA 5006

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Natürlich
- Kern: 76 mm Pappkern der Marke Barnier
- Verpackung: Einzelschrumpf mit 2 Etiketten
- Rollenlänge: 50m
- Rollenbreite: 50mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.

Scapa Abdeckklebebänder sind nicht für den Außenbereich geeignet und sollten längerer Sonneneinwirkung nicht ausgesetzt werden, da es dann schwierig werden könnte sie zu entfernen. Eine saubere Entfernung ist auch abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit wie bei Lacken, Grundierungen, Farben und der Oberflächentemperatur. Um die besten Resultate zu erzielen, bitte das Klebeband gleich nach dem Farbauftrag langsam und konstant in einem 90°Winkel abziehen.