www.barnierpro.com

Technische DATEN

Scapa 2901

Polyethylen-Klebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 2901 ist ein 0,15mm dickes Polyethylen-Klebeband mit aggressivem druckempfindlichem Kautschukkleber.

ANWENDUNGEN

- Landwirtschaftliches Klebeband, das zur Reparatur von Silagefolien verwendet wird

PRODUKTVORTEILE

- Von Hand einreißbar
- Resistenz gegen Feuchtigkeit, gegen verschiedene Chemikalien, wie verdünnte Säuren, Laugen und Salzlösungen
- Schwarz ist UV-beständig
- Halogenfrei
- Temperaturfestigkeit +70ºC

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Gesamtstärke	0.15	mm	BS 3924
Bruchfestigkeit	3.2	daN/cm	BS 3924
Bruchdehnung	450	%	BS 3924
Haftung auf Stahl	4.1	N/cm	BS 3924
Haftung auf Träger	3.18	N/cm	BS 3924
Durchschlagsfestigkeit	67	kV/mm	BS 3924

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

ANMERKUNGEN:

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

STANDARD PRÄSENTATION

- Branding: Scapa
- Rollenlänge: 33m
- Rollenbreite: 100mm
- Farben: schwarz, weiß

EMPFEHLUNGEN

Ein Überdehnen des Bandes sollte vermieden werden, da es sich in die Ursprungslage zurückbildet Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen 10ºC und +30ºC betragen. Bei Beachtung dieser Empfehlungen kann das Band bei Raumtemperatur mindestens ein Jahr lang gelagert werden. Oberflächen sind sauber, trocken ,frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Fremdstoffen zu halten.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.