BARNIER®
www.barnierpro.com

Fiche TECHNIQUE

Scapa 2901

Ruban adhésif polyéthylène

DESCRIPTION

Scapa 2901 est un film polyéthylène, enduit d'une masse adhésive caoutchouc. Scapa 2901 est disponible en coloris noir ou blanc.

CARACTERISTIQUES

- Adhésif agricole, utilisé pour la réparation de bâche d'ensilage et de film d'enrubannage pour balles rondes.

AVANTAGES

- Déchirable à la main
- Bonne résistance à l'humidité, aux agents chimiques tels que acides et alcalis dilués, et aux solutions salées
- Résistant aux UV (noir)
- Produit sans halogène
- Résistant en température jusqu'à 70°C

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Épaisseur totale	0.15	mm	BS 3924
Charge à la rupture	3.2	daN/cm	BS 3924
Allongement à la rupture	450	%	BS 3924
Adhésion sur acier	4.1	N/cm	BS 3924
Adhésion sur l'endos	3.18	N/cm	BS 3924
Rigidité diélectrique	67	kV/mm	BS 3924

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

Note:

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

PRÉSENTATION STANDARD

- Marque: Scapa
- Longueur du rouleau: 33m
- Largeur du rouleau: 100mm
- Couleurs: noir, blanc

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10ºC et +30ºC. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.