

## BARNIER® 627

### Spleiß- und Verkleidungsklebeband

---

#### BESCHREIBUNG

Scapa 627 ist eine Polyesterfolie, die einseitig mit einem aggressiven Acrylatkleber versehen ist. Verfügt von Dämmplatten (kraftbeschichtet).

#### ANWENDUNGEN

- Hochleistungsverbindung von Glaswolleplatten, mit Kraftpapier beschichtete Steinwolle
- Entfernt Wärmebrücken zwischen zwei Dämmstoffen

#### PRODUKTVORTEILE

- Starrer Klebstoff, verformt sich nicht während der Installation
- Lang anhaltender Klebstoff
- Einfache Installation
- Handreißbar
- Ausgezeichnetes Gleichgewicht von Klebrigkeit, Schälfestigkeit und Zugfestigkeit.
- Bedruckbarer PET-Träger verleiht Dimensionsstabilität und Festigkeit.
- Produkt geprüft nach Norm NF EN 12086 (Wasserdampfdurchlässigkeit)
- Produkt mit dem Label A+ (geringe VOC-Emissionen in die Luft)

## TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Kleber dicke	0.038	mm	-
Farben	Weiß	-	-
Dehnung	110	%	-
Mindest-Aufbringtemperatur	-18	°C	-
Peel Adhesion	16	N/25mm	AFERA 5001
Dicke des Substrats (PET)	0.038	mm	-
Zugfestigkeit	168	N/25mm	-
Gesamtstärke	0.076	mm	-

### ANMERKUNGEN:

\*\*\*This will be taken from the core product for the SAP Material Group\*\*\*

## STANDARD PRÄSENTATION

## EMPFEHLUNGEN

Anbringen des Klebebands: Rollen Sie das Klebeband ab und bringen Sie es mit der klebenden Seite auf die Montagefläche auf. Drücken Sie es fest an. Beste Ergebnisse werden bei Anwendungstemperaturen von 18°C und mehr erzielt. Sowohl das Klebeband als auch der Untergrund sollten eine Temperatur von 18°C oder mehr aufweisen, andernfalls kann eine ordnungsgemäße Verklebung nicht gewährleistet werden.

### HINWEIS:

1. Beim Anbringen von druckempfindlichen Klebebändern muss sichergestellt werden, dass der Montageuntergrund frei von Öl oder anderen Verunreinigungen wie Pulver, Staub oder Trennmitteln ist. Bei Anwendung auf Untergründen, die Weichmacher enthalten, sollte das Klebeergebnis sorgfältig überprüft werden.
2. Die Lagerfähigkeit beträgt 1 Jahr nach Lieferung, wenn das Produkt trocken und kühl bei einer Temperatur von unter 24°C gelagert wird. Die Rollen sind senkrecht zu lagern.